



Den Braven Sealants

Technický list 06.87 Tekutá asfaltová hydroizolace

Výrobek Jednosložková těsnící suspenze na bázi vodné asfaltu, modifikovaná kaučukovým latexem. Vytváří trvale pružnou bežešvou hydroizolační vrstvu.

Vlastnosti

- Trvalá pružnost;
- Snadná aplikace, lehká údržba, opravitelná identickým materiálem;
- Po vytvrzení vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům včetně UV záření;
- Vysoká pružnost i za nízkých teplot, odolnost proti slunečnímu záru;

Použití

- Hydroizolační nátěry betonových podkladů, zdiva, potěrů, jádrových omítek;
- Opravné nátěry asfaltových pásů, nátěry polystyrenu, polyuretanu, kovů apod.;
- Určený pro nové hydroizolace střech, balonů, teras, podlah, základů;
- Ochranné nátěry proti chemickým vlivům, kyselým dešťům apod.;

Balení Kbelík 5 kg a 25 kg

Barva Černá

Technické údaje

Základ	-	asfaltová suspenze, kaučukový latex
Konzistence	-	tekutá
Tepelná odolnost	°C	+5 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +45
Doba vytvoření povrch. vrstvy	hod	≈ 6 (při 20°C / 50% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	dny	2 - 4 (v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla)
Spotřeba	kg/m ²	0,5 – 0,7
Počet nátěrů	-	3 (ploché střechy)
	-	4 (šikmé střechy)
	-	2-3 (podlahy a stěny)
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné aplikovat na přímém slunci, před deštěm nebo za deště.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu Savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem připraveným z Tekuté asfaltové lepenky naředěné s vodou v poměru 1:1. Porušené zdivo nebo betonu nutno předem vyspravit, staré nesoudržné izolační vrstvy nutno odstranit. Vydutá místa – bubliny nutno odříznout nebo vypálit.

Nanášení Štětcem, pokrývačskými kartáči nebo válečkem – nenanášet stříkáním!
Doporučujeme první vrstvu nanášet štětcem z důvodu zabezpečení kvalitního spojení s podkladem.

Nátěr nutno v rozích vytáhnout na stěny (atiku) min 5 cm, nebo k vodorovné hydroizolaci proti vztlínající vodě.

Doporučení - rekonstrukce střech Pro vyztužení izolace doporučujeme mezi nátěry vložit skelnou tkaninu. Tkanina se pokládá do první (ještě nezaschlé) vrstvy. Druhá vrstva se nanáší, jakmile je první vrstva již dostatečně suchá. Hydroizolace se musí v rozích vytáhnout na kolmé stěny až do výšky min. 10 cm, musí se nanést i na oplechování a do střešních vpustí. Poslední vrstva se musí posypat křemičitým pískem nebo břídlíčovými šupinkami, dokud je ještě lepkavá.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 06.87 **Tekutá asfaltová hydroizolace**

Upozornění	Aplikace další vrstvy kolmo na předchozí možno po zaschnutí předchozího nátěru – suchý na dotek. V průběhu aplikace a vytvrzení nutno nátěr chránit před deštěm a mrazem použitím ochranných desek, izolačních dlaždic a pod. Teprve po vytvrzení lze provádět betonáže vodorovných ploch a zahrnování kolmých stěn.
Čištění	Materiál: ihned vodou se saponátem Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.87».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 26.03.2006 Vyhотовeno dne: 26.11.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz