



Den Braven Sealants

Technický list 07.45 Brousitelný tmel na dřevo

Výrobek	je jednosložkový univerzální vodou ředitelný, rychleschnoucí, brousitelný tmel, na bázi vodné disperze polymerů. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, brousitelný povrch. Pro interiéry.
Vlastnosti	p Bez rozpouštědel; p Vysoká přilnavost na dřevo; p Snadná aplikace, brousitelný, přetíratelný a lakovatelný;
Použití	- Opravy oken, dveří, dřevěných madel zábradlí, rohů; - Tmelení spár a nerovností dřeva drobného i velkého rozsahu; - Plošné tmelení velkých ploch, schodišťových stupňů, vrat, parket apod;
Balení	Kelímek 250 g, kbelík 2 kg a 10 kg
Barva	Bílá, natural, základ, smrk, borovice, modřín, dub, dub střední, buk, pařený buk, javor /jasan, bříza, mahagon / teak

Technické údaje

Základ	-	vodná disperze polymerů
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	1,4 - 1,8
Sušina	%	84 (minimálně)
Tepelná odolnost	°C	-10 / +75 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	+5 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 10-15 (v závislosti na teplotě a rel.vlhkosti)
Brousitelnost	min	30 (v závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě a savosti podkladu)
Deformace (propad, pokles)	%	± 0
Hořlavost	-	nehořlavý
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální nerovnost	mm	1
Maximální nerovnost	mm	5

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Nanášet stěrkou na nerovnosti dřeva, pro větší nerovnosti (nad 5 mm) doporučujeme nanášet ve více vrstvách.

Omezení Tmel není odolný vůči působení vlhkosti a vodě. Je nutné jej chránit barvami či laky.

Upozornění Tmel během jednotlivých kroků technologického postupu provádění nabývá konečného odstínu. Během tvrdnutí a po přebroušení světlá. Zbavením povrchu jemných prachových částic a následným přelakování se vrací původní odstín tmelu. Výsledek a vnímavost barevných odstínu je podmíněna rovněž volbou vhodného laku, jeho odstínem, leskem apod.

Čištění Materiál : voda

Ruce : mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.45».

Aktualizace Aktualizováno dne: 30.04.2006 Vyhotoveno dne: 31.05. 2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz