



Den Braven Sealants

Technický list 07.40 Brousitelný tmel v kartuši

Výrobek Jednosložkový plnící, nesrážlivý, velmi lehký tmel (pasta) na bázi disperze. Vytvrzuje odpařením vody.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpouštědel;
- Velmi lehký, okamžitě použitelný, rychleschnoucí;
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný;
- Vysoká přilnavost na sádkarton, omítky, dřevo, beton, cihelné zdivo, apod.
- Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry;

Použití

- Pro interiéry, stěrkování otvorů po šroubech v sádkartonových konstrukcích;
- Vyplnění a vyrovnání trhlin, otvorů, statických spár v betonu, zdivu, omítek a sádky;
- Opravy trhlin a prasklin v omítkce, zdivu, sádkartonu, dřevu a betonu;
- Lokální opravy vnitřních omítek porézních tvárníc, poškozených desek sádkartonů;
- Tmelení spár, opravy hran a poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost;

Balení Kartuše 310 ml
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podíl pevných látek	%	neuveden	
Tepelná odolnost	°C	+75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	
Otevřený čas	min	≈ 25	
Doba vytvrzení	hod	≈ 6 / 2,5mm	(při 20°C / 65% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro stavební spáry s požadavkem na vyrovnávání dilatací, místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S-T70 v poměru 1 díl penetračního nátěru a 1 díl vody.

Pokyny Tmel po aplikaci z kartuše roztírat špachtlí nebo plastovou či nerezovou stěrkou. Po zatvrdnutí zbrousit Brusnou houbičkou nebo větší plochy Hladítkem s Brusnou mřížkou.

Upozornění Nelze použít pro aplikace v exteriéru.

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.40».

Aktualizace Aktualizováno dne: 31.03.2006 Vyhотовeno dne: 31.08.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz