



Den Braven Sealants

Technický list

DUVILAX® L-58



Složení Lepidlo Duvilax® L-58 je lepidlo na bázi disperze kopolymeru. Nevykazuje žádné rizika z hlediska zdraví a použití.

Vlastnosti

- Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní.
- Netoxický, nehořlavý, nevýbušný, hygienicky a zdravotně nezávadný;
- Biologicky odbouratelný;
- PO vyschnutí vytváří souvislý elastický film;

Použití Duvilax® L-58 je univerzální stavební lepidlo. Používá se na lepení textilních a PVC-podlahovin, linolea, marmolea, vinylazbestové a mramorové dlažby, keramických a polystyrénových obkladů a podhledu apod. Uvedené materiály se mohou lepit na podklady z cementového potěru, na omítky, dřevotřískové a dřevotřískové desky, na anhydritové a sádrové vyrovnávací vrstvy apod. Keramické materiály se mohou lepit i na podklady nepřímající vlhkost z lepidla. Používá se neředěný. Za účelem snížení tekutosti, resp. zvýšení tloušťky lepidla, se může bezprostředně před lepením přimíchat cement anebo jemný křemičitý písek. Na nanášení se používá zubová stěrka.

Balení PP kelímeček 1 kg; PP kbelík 5 kg, PE soudek 35 kg; sud 125 kg
Barva Bílá – po vytvrzení světle hnědá

Parametry

Sušina	%	min. 58	
Viskozita	mPa.s	$3 \cdot 10^3 - 6 \cdot 10^3$	(Rheotest)
	mPa.s	$13 \cdot 10^3 - 25 \cdot 10^3$	(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH		4 - 6	
Minimální teplota tvoření filmu	°C	+8	
Otevřený čas	min	2 - 6	
Počáteční smyková přídržnost	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm ²)	EN 1324 + A1(72 2463)
Smyková přídržnost po působení tepla	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm ²)	EN 1324
Doba zavadnutí: Tahová přídržnost	MPa	$\geq 0,5$ (N/mm ²)	po 20min. EN 1346 + A1(72 2464)
Skluz	mm	$\leq 0,5$	STN EN 1308 + A1(72 2460)

Podmínky lepení

Tepelný rozsah použití	°C	min. +15	
Rovinnost podkladu	mm/2m	$\pm 1,0$	
Relativní vlhkost prostředí	%	40 – 75%	
Vlhkost podkladu	%	max. 4	
Spotřeba	g/m ²	350 - 500	(dle savosti podkladu)
Čas schnutí lepidla	hod	≈ 1	(při 20°C)

Skladovatelnost

Při teplotách od +5°C do < +40°C v původním neporušen. uzavřeném obalu. Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

Záruční lhůta

12 měsíců pro balení do 15kg. Pro ostatní balení je záruční doba 6 měsíců.

Čištění

Materiál : ihned vodou / ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.

Bezpečnost

Dodržujte běžná hygienická opatření.

Vyrobeno

Výrobek společnosti **DUSLO**, a.s. Šála, Slovenská republika

Aktualizace

Aktualizováno dne: 13.12.2006 Vyhотовeno dne: 31.08.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz