



Den Braven Sealants

Technický list 06.93 Tekutá elastická hydroizolace

Výrobek Jednosložková Tekutá elastická hydroizolace určená pro zamezení pronikání vody a vlhkosti bez přítomnosti tlaku. Vytváří trvale elastický film s vysokou přilnavostí. Nelze použít jako finální vrstvu odolávající otěru.

Vlastnosti

- Bezspará; snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- Trvale elastická, pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnící pásy a průchody.
- Zabraňuje pronikání vlhka a vody;

Použití

- Hydroizolace pod obklady a dlažby;
- Hydroizolace koupelen, sprchových van, toalet, prádeln – použití pouze v interiéru

Balení Kbelík 5 kg a 13 kg
Barva Bílá – slonová kost

Technické údaje

Základ	-	disperze	
Konzistence	-	tekutá	
Hustota	g/ml	cca 1,2	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +35	
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,8	
Tloušťka jednoho nátěru	mm	cca 0,5	
Počet nátěrů	-	2, popř.3	
Spotřeba	kg/m ²	0,8 – 1,0	(při tloušťce obou vrstev cca 1mm)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro aplikace za nízkých teplot pod +5°C. Nutno chránit při vytvrzování před působením vlhka, a UV záření. Není vhodná pro použití v exteriéru.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu Extrémně savé podklady penetrujte Penetračním a kotvícím nátěrem QUARTZ. Pro kritické podklady jako jsou staré obklady a dlažby použijte Adhesní můstek QUARTZ.

Pokyny V případě potřeby lehce promíchejte. Neředit! Aplikujte první vrstvu pomocí válečku na disperzní barvy nebo štětce. Směr aplikace je vždy směrem od dilatačních spár, přechodů v materiálu, podkladu nebo uložení těsnící pásky. Do rohů, přechodů svislých a vodorovných ploch či dilatačních spár vložte prvky těsnícího systému (roh, pás nebo průchodka). Dotlačte do první vrstvy válečkem nebo štětcem. Po vyschnutí první vrstvy nutno aplikovat druhou vrstvu, nejlépe křížem k první. Po vyschnutí, cca po 12-24 hodinách možno zahájit lepení obkladů a dlažby.

Upozornění Teplota při zpracování nesmí poklesnout pod + 5°C.

Čištění Materiál: ihned vodou se saponátem
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.93».

Aktualizace Aktualizováno dne: 07.12.2006 Vyhотовeno dne: 10.01.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz