



Den Braven Sealants

Technický list 06.01 Lepidlo na obklady



Výrobek Jednosložkové lepidlo na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný, vlhkotěsný spoj.

Vlastnosti

- Ⓟ Bez rozpouštědel;
- Ⓟ Okamžitě použitelné, snadno aplikovatelné;
- Ⓟ Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý – nesavý;
- Ⓟ Po vytvrzení přetíratelné.

Použití

- Lepení keramických obkladů, mozaiky;
- Lepení polystyrenových podhledů a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů;
- Lepení na podklady (cihelné zdivo, omítky, beton, dřevo, umakart, sádrokarton).

Balení Tuba 250 ml, kartuše 310 ml, kelímeček 1 kg, kbelík 5 kg a 15 kg
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,8	
Sušina	%	80	
Tepelná odolnost	°C	+2 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Rychlost nanášení	g/min	≈ 120	(při síle 3mm a tlaku 6,3Bar) platí pro balení 310 ml - kartuše
Otevřený čas	min	≈ 15	(při 23°C / 50% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	dny	5-14	(při 23°C / 50% rel. vlhk.)
Počáteční smyková přídržnost	MPa	2,95(N/mm ²)	(ČSN EN 1324 7.2)
Tahová přídržnost po ponoření do vody	MPa	- (N/mm ²)	(ČSN EN 1324 7.3)
Smyková přídržnost po působení tepla	MPa	3,91 (N/mm ²)	(ČSN EN 1348 7.4)
Přídržnost při zvýšené teplotě	MPa	- (N/mm ²)	(ČSN EN 1348 7.5)
Doba zavaznutí: Tahová přídržnost	MPa	1,35 (N/mm ²)	po méně než 30min. (ČSN EN 1346)
Skuz	mm	0,0	(EN 1308)
Skladovatelnost	měsíce	18	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	kg/m ²	1,5 - 2	(v závislosti na savosti podkladu)

Specifikace

Třídění a označení D1TE Disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí

Omezení Mimo jiné není vhodné trvalé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nevhodné pro lepení dlažby. Nepoužívat na lepení dlažby nebo na jiné pochůzní plochy.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 06.01 Lepidlo na obklady



Ošetření (příprava) podkladu	Na některých vlhkých nebo velmi savých podkladech lze zvýšit přilnavost použitím Penetračního nátěru S-T70.
Pokyny	U velmi savých podkladů lze zvýšit přilnavost použitím Penetračního nátěru S-T70 nebo penetrovat zředěným lepidlem v poměru 1:4 (lepidlo:voda). Lepidlo naneste ve vodorovných pruzích nebo roztírejte zubovou stěrkou rovnoměrně na podklad. Lepený materiál přiložte na podklad a lehce přitlačte. Spárovat je možno po 48 hodinách.
Čištění	Materiál: ihned vodou / ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.01» Dodržujte běžná hygienická opatření, při práci nejíst nepít, nekouřit.
Aktualizace	Aktualizováno dne: 06.11.2007 Vyhotoveno dne: 28.11. 2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Křov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz