



Den Braven Sealants

Technický list 07.76 Malířská akrylátová penetrace

Výrobek Jednosložková mléčná kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou v každém poměru, vytvářející souvisle hladký a pružný transparentní slabě lepivý film.

Vlastnosti

- ▮ Po vytvrzení ve vodě nerozpustná;
- ▮ Po vytvrzení mírně pružná, slabě lepivá, souvisle hladká;
- ▮ Zpevňuje podklad, snižuje spotřebu nátěrů, zabraňuje vzniku skvrnám;
- ▮ Penetrační - zvyšuje přídržnost fasádních a malířských interiérových nátěrů, zabraňuje následným odlupům vrstev nátěrových hmot;

Použití

- Penetrační a kotvicí nátěry pod fasádní a malířské interiérové nátěrové hmoty;
- Penetrační nátěry cementovápených a břizolitových omítek a betonových panelů;
- Penetrační nátěry sádkartonových, dřevotřískových a cementotřískových desek;
- Impregnační nátěry fasádních omítek, betonů, střešních krytin z tašek nebo eternitu;
- Penetrační nátěry pod akrylátové tmely včetně tmelů S-T1 a S-T5;

Balení Láhev 1 litr, kanistr 5 litrů

Barva Mléčně bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze kopolymeru	
Konzistence	-	nízkoviskózní kapalina	
Hustota	g/ml	1,01	
Viskozita	mPa.s	70	
Sušina, podíl pevných látek	%	12 - 15	
Ředění	s vodou	1:1	(na méně savé podklady neředíme)
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Doba schnutí	hod	2 - 4	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a relat. vlhkosti)
Úplné vytvrzení penetr. nátěru	hod.	6 - 10	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a relat. vlhkosti)
Spotřeba	l/m ²	1	(velmi savé materiály)
	l/m ²	0,6 – 0,7	(středně savé materiály)
	l/m ²	0,4 – 0,5	(málo savé materiály)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Aplikaci lze provádět i na vlhké podklady za nižšího účinku hloubkové penetrace.

Pokyny Nátěr možno ředit vodou max. v poměru 1:1 pro velmi a středně savé podklady. Pro málo savé podklady se nátěr neředí. Nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Schnutí možno urychlit zvýšenou cirkulací teplejšího vzduchu nebo i pouhým větráním. Po zaschnutí nanášíme přímo na zaschlý povrch malířský nebo fasádní nátěr.

Upozornění Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady! Lze nanášet na mírně zvlhlé podklady za cenu snížení kvality hloubkové penetrace.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 07.76 **Malířská akrylátová penetrace**

Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 07.76».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 13.11.2007 Vyhотовeno dne: 22.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz