



Den Braven Sealants

Technický list 06.12 Montážní lepidlo

Výrobek Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody.

Vlastnosti

- Snadné nanášení;
- Bez rozpouštědel;
- Pro interiéry, odolné prachu a vlhku;
- Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý - nesavý;
- Po vytvrzení přetíratelné.

Použití

- Lepení dekorativních a akustických obkladů;
- Lepení polystyrenových stropních kazet, podhledů a lišt;
- Lepení polystyrenu a dřeva na tvrzené PVC, beton, omítkové zdivo, keramické obklady, dřevotřísku apod.;

Balení Kartuše 310 ml

Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,55	
Sušina	%	75	
Tepelná odolnost	°C	-15 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	ne	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+15 / +40	
Otevřený čas	min	≈ 10	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Manipulační pevnost	hod	≈ 4	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	hod	24-72	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla)
Pevnost v tahu	kg/cm ²	8	(při 20°C / za 4 hod.)
	kg/cm ²	9	(při 20°C / za 8 hod.)
	kg/cm ²	10	(při 20°C / za 24 hod.)
	kg/cm ²	13	(při 20°C / za 96 hod.)
	kg/cm ²	16	(při 20°C / za 168 hod.)
Skladovatelnost	měsíce	16	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	400 - 600	

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Lepidlo naneste v bodech, pruzích nebo celoplošně na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál přiložte na podklad a posunutím mírně přitlačte na určené místo. Při lepení stropních kazet, naneste lepidlo cca v pěti bodech na zadní plochu kazety.

Čištění Materiál : voda / Ruče: pasta na ruče, mýdlo a voda.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.12».

Aktualizace Aktualizováno dne: 25.03.2006 Vyhотовeno dne: 02.01. 2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz