



Den Braven Sealants

Technický list 06.10 Montážní neoprenové lepidlo

Výrobek Jednosložkové lepidlo na bázi neoprenového kaučuku, vytvrzující odpařením rozpouštědla, vytvářející trvale pevný a pružný spoj.

Vlastnosti

- Bez toluenu;
- Po vytvrzení pružné;
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace;
- Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě;
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý nebo nesavý

Použití

- Lepení rovného i profilovaného tvrzeného PVC;
- Lepení dveřních prahů, zárubní, okenních parapetů a přírodního kamene;
- Lepení keramických obkladů, dřevovláknitých a dřevotřískových desek na beton i omítku.

Balení Kartuše 310 ml
Barva Běžová

Technické údaje

Základ	-	neopren	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,17	
Sušina	%	58	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +70	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Čas odvětrání	min	10-15	
Otevřený čas	min	≈ 5	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	hod	24-72	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Pevnost v tahu	kg/cm ²	5	(při 20°C / za 6 hod.)
		20	(při 20°C / za 76 hod.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	300 – 1000	
	g/bm	25 – 40	

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na polystyren, PE, PP, živičné podklady a teflon. Není vhodné pro trvalé zatížení vodou.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Ošetření (příprava) podkladu Gumové materiály doporučujeme před aplikací zdrsnit smirkovým plátnem a odmastit technickým benzínem

Pokyny Gumové materiály před aplikací zdrsnit smirkovým plátnem a odmastit technickým benzínem. Lepidlo naneste rovnoměrně na jednu lepenou plochu s odstupem cca 5 - 10 cm v pruzích nebo bodech. Lepený materiál přiložte na podklad, mírně přitlačte a oddalte, cca po 10-ti minutách opět přiložte k sobě a přitlačte (tzv. Transfer metoda).

Čištění Materiál: Perchlorethylen

Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.10».

Aktualizace Aktualizováno dne: 21.11.2006 Vyhотовeno dne: 02.01.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz