



Den Braven Sealants

Technický list 07.99 Ochranný nátěr na dřevo PLUS

Výrobek	Koncentrovaný přípravek s aktivními složkami kvartérních amoniových sloučenin, tebuconazolu a flufenoxuronu pro chemickou sanaci řeziva, krovů a dalšího stavebního dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (např. tesařík krovový, červotoč) a následnou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů proti napadení dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes, plísněmi a dřevokazným hmyzem v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2 . Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je F_B, I_P, P, 1, 2, 3, SP .		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům; <input checked="" type="checkbox"/> Likvidační účinky vůči dřevokaznému hmyzu; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká hloubková účinnost; <input checked="" type="checkbox"/> Neomezená životnost pro aplikace v interiérech a dlouhodobá ochrana v exteriérech (min. 10let) pro třídu ohrožení 3;		
Použití	- Ochranné nátěry dřeva a lignocelulozových mater. v třídách ohrož. 1, 2 a 3; - Ochrana nových a zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které nemusí být chráněné před povětrnostními vlivy, nesmí však být ve styku se zemí, např. altány, pergoly, ploty, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.; - Sanace dřeva a zdiva při napadení dřevokaznými houbami;		
Balení	Láhev 1 kg, kanistr 5 kg a 25 kg		
Barva	Transparent		
Technické údaje			
Základ	-	tebuconazol a flufenoxuron	
Konzistence	-	kapalina	
Hustota	g/ml	1,00	
pH	-	6,5 – 8,0	
Vyluhovatelnost	-	při vystavení povětrnosti se nevyluhuje	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	(pro povrchovou impregnaci, příprava dle ČSN 490615)
Vlhkost dřeva	%	15 - 30	
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)	

Označení dle ČSN 49 0600-1	PLUS				
	F _B , I _P , P, 1, 2, 3, SP				
Preventivní ošetření dřeva proti houbám a hmyzu	Použití, třída ohrožení	Ředění	Konzentrace	Spotřeba koncentráту	Způsob ochrany, počet nátěrů
	Interiér (1a2)	1:4	10	40 g/m ²	Nátěr, postřik (1x)
	Exteriér (3)	1:4	>10	40 g/m ²	Nátěr, postřik (1x + krycí nátěr)
	Interiér (1a2)	1:4	10	40 g/m ²	Krátkodobé máčení (cca 1 hod.)
Exteriér (3)	1:6-9	>10	50 g/m ²	Dlouhodobé máčení (8 hod.)	
Dřevo napadené hmyzem	1:4-6	20	40 g/m ²	Nátěr, postřik (2x)	

Podklad Povrch dřeva musí být čistý, bez mastnoty, starých nátěrů, zbytků kůry, prachu a napadeného dřeva.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Den Braven Sealants

Technický list 07.99 Ochranný nátěr na dřevo PLUS

Povrchová ochrana Interiér: min. příjem 40 g/m² (konc. 10%), exteriér min. příjem 40 g/m², ředění 1:4 (konc. > 10%). Nanáší se rovnoměrně po celém povrchu dřeva. Další nátěr se nanáší až po zaschnutí předcházejícího (po 4-24 hodiny). Interiér - doporučuje se 1 až 2 nánosy. Exteriér - doporučují se 2 až 3 nánosy. Při krátkodobém máčení do interiéru postačuje doba máčení 1 až 2 hodiny. Při použití do exteriéru je doba máčení minimálně 8 hodin. Ošetřené dřevo se musí následně ošetřit vhodným krycím nátěrem, který bude chránit povrch dřeva proti vzniku trhlin.

Sanace dřeva napadnutého hmyzem Ochrana, min. příjem 40 g/m², ředění 1:4 až 6 (konc. 20 %). Nejdříve se odstraní (oseká, obrousí apod.) zkorodovaná část dřeva až po zdravé dřevo. Povrch dřeva se dobře očistí a odmastí, aby přípravek mohl dobře vnikat do dřeva (viz. příprava podkladu). Provedou se 2 nánosy. V místech rozsáhlého napadení se přípravek aplikuje injektáží.

Pokyny Přípravek řádně promíchejte, ředí se s pitnou vodou. Nanáší se štětcem, stříkáním, polevem, máčením nebo tlakovým způsobem. **Doba schnutí mezi aplikacemi a následujícím použitím ošetřeného povrchu: min. 4 hodiny.**

Vydatnost Z 1 kg ošetříte cca 25 m² při ředění 1:4 s vodou a v 1 vrstvě.

Upozornění Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady! Hoblované dřevo vykazuje nižší nasákavost než dřevo nehoblované. Nesmí se používat pro impregnaci dřeva určenému k výrobě dětských hraček nebo výrobků přicházející do styku s pitnou vodou či potravinami. Ošetřené dřevo je nutné do doby jeho montáže chránit před přímými účinky deště.

Kontrola provedení ochrany Stanovení celkového příjmu a hloubky průniku bóru jako účinné složky se provádí dle metodiky ČSN 490609.

Čištění Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.99».

Aktualizace Aktualizováno dne: 08.01.2007

Vyhotoveno dne: 20.12.2003

Stručný výpis typové označení Ochranných přípravků na dřevo dle ČSN 490600-1.

- F_B** - účinnost proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes
- I_P** - účinnost proti dřevokaznému hmyzu
- D** - účinnost proti dřevozbarvujícím houbám
- P** - účinnost proti plísni
- S** - ochrana dřeva povrchovým způsobem (nátěr, postřik, ponor, krátkodobé máčení, polévání)
- P** - hluboký způsob aplikace (dlouhodobé máčení, tlaková a vakuotlaká impregnace)
- SP** - použitelnost obou způsobů ochrany
- 1, 2, 3** Třída ohrožení
- Třída 1** dřevo v interiéru, konstrukčně chráněné. Vlhkost dřeva je trvale nižší než 20%.
- Třída 2** dřevo konstrukčně chráněné. Vlivem vysoké vlhkosti vzduchu se může vlhkost dřeva krátkodobě zvýšit nad 20%.
- Třída 3** dřevo v exteriéru nebo nedokonale chráněné před povětrnostními vlivy. Není však ve styku se zemí.

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz