



Den Braven Sealants

Technický list 07.93 Ochranný nátěr na dřevo STANDARD

Výrobek Koncentrovaný přípravek na chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům s aktivními složkami boritých sloučenin. Je určen pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes a dřevokazným hmyzem v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je **F_B, I_P, 1, 2, SP**.

Vlastnosti

- Vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům;
- Vysoká hloubková účinnost;
- Trvalá životnost pro aplikace v interiérech;

Použití

- Ochranné nátěry dřeva a lignocelulozových mater. v třídách ohrožení 1 a 2;
- Ochrana nových a zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které jsou zcela chráněné před povětrnostními vlivy, přípustné je přechodné navlhnutí, např. dřevo pod střechou, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.;

Balení Láhev 1 kg, kanystr 5 kg a 25 kg
Barva Zelená

Technické údaje

Základ	-	aktivní borité sloučeniny	
Konzistence	-	kapalina	
Hustota	g/ml	1,18	
pH	-	7,5 – 9,0	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	(pro povrchovou impregnaci, příprava dle ČSN 490615)
Vlhkost dřeva	%	15 - 30	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Označení dle ČSN 49 0600-1		STANDARD			
		F _B , I _P , 1, 2, SP			
Preventivní ošetření dřeva proti houbám a hmyzu	Použití, třída ohrožení	Ředění	Konzistence	Spotřeba koncentráту	Způsob ochrany, počet nátěrů
	Interiér (1a2)	1:4-6	>15	50 g/m ²	Nátěr, postřik (1x)
	Interiér (1a2)	1:9	>15	50 g/m ²	Krátkodobé máčení (cca 1 hod.)
	Interiér (1a2)	1:49	>15	2,5 kg/m ³	Tlaková a vakuotlaká impregnace

Podklad Povrch dřeva musí být čistý, bez mastnoty, starých nátěrů, zbytků kůry, prachu a napadeného dřeva.

Povrchová ochrana Min. příjem koncentráту 50 g/m². Nátěr, postřik - ředění 1:4 až 6 (konzistence >15%). Nanáší se rovnoměrně po celém povrchu dřeva. Doporučuje se 1 nános pro hrubě opracované dřevo, 2 nánosy pro hladce opracované dřevo. Druhý se nanáší až po zaschnutí prvního.

Krátkodobé máčení - ředění 1:4 až 6 (konzistence >15%). Doba máčení do 8 hodin.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 07.93 Ochranný nátěr na dřevo STANDARD

Pokyny Přípravek řádně promíchejte, ředí se s pitnou vodou. Nanáší se štětcem, stříkáním, polevem, máčením nebo tlakovým způsobem. **Doba schnutí mezi aplikacemi a následujícím použitím ošetřeného povrchu: min. 4 hodiny.**

Vydatnost Z 1 kg ošetříte cca 20 m² při ředění 1:4 s vodou a v 1 vrstvě.

Upozornění Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady! Hoblované dřevo vykazuje nižší nasákavost než dřevo nehoblované. Nesmí se používat pro impregnaci dřeva určenému k výrobě dětských hraček nebo výrobků přicházející do styku s pitnou vodou či potravinami. Ošetřené dřevo je nutné do doby jeho montáže chránit před přímými účinky deště.

Kontrola provedení ochrany Stanovení celkového příjmu a hloubky průniku bóru jako účinné složky se provádí dle metodiky ČSN 490609.

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.93».

Aktualizace Aktualizováno dne: 08.01.2007 Vyhотовeno dne: 20.12.2003

Stručný výpis typové označení Ochranných přípravků na dřevo dle ČSN 490600-1.

- F_B** - účinnost proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes
- I_P** - účinnost proti dřevokaznému hmyzu
- D** - účinnost proti dřevozbarvujícím houbám
- P** - účinnost proti plísní
- S** - ochrana dřeva povrchovým způsobem (nátěr, postřik, ponor, krátkodobé máčení, polévání)
- P** - hluboký způsob aplikace (dlouhodobé máčení, tlaková a vakuotlaká impregnace)
- SP** - použitelnost obou způsobů ochrany
- 1, 2, 3** Třída ohrožení
- Třída 1** dřevo v interiéru, konstrukčně chráněné. Vlhkost dřeva je trvale nižší než 20%.
- Třída 2** dřevo konstrukčně chráněné. Vlivem vysoké vlhkosti vzduchu se může vlhkost dřeva krátkodobě zvýšit nad 20%.
- Třída 3** dřevo v exteriéru nebo nedokonale chráněné před povětrnostními vlivy. Není však ve styku se zemí.

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz