



# Den Braven Sealants

## Technický list 06.19 Power kleber (PU lepidlo D4)

<b>Výrobek</b>	Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, bez obsahu ředidel. Není agresivní k podkladu. Lehce vypěňuje a vyplňuje nerovnosti. Lze aplikovat na vlhké podklady.		
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▣ Odolné vůči vodě a vlhkosti dle normy EN 204 D4;</li><li>▣ Po vyztváření lze brousit a přetírat;</li><li>▣ Odolné běžným chemikáliím;</li><li>▣ Tlumí hluk a vibrace;</li><li>▣ Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř na všechny povrchy i k vlhkým podkladům;</li><li>▣ Těžce zápalné.</li></ul>		
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.);</li><li>- Lepení lakovaných a nesavých povrchů;</li><li>- Lepení polystyrenových tabulí, sádkartonových desek, dřeva, skla, kovu, plastů, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu apod.</li><li>- Fixace polic, desek, schodnic nebo parapetů;</li><li>- Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty;</li></ul>		
<b>Balení</b>	Kartuše 310 ml, tuba 25 ml		
<b>Barva</b>	Krémová		
<b>Technické údaje</b>			
Základ	polyuretan		
Skupina namáhání	-	D4	(dle ČSN EN 204)
Hustota	g/m <sup>3</sup>	1,47	
Doba vytvoření povrchové vrstvy	min	7	(při 23°C a 50% vlhkosti, dle EN 204 D4)
Doba úplného vytvrzení	-	cca 24h	(v závislosti na tloušťce vrstvy)
Tepelná odolnost	°C	-40 / +80	(po vytvrzení)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Teplota při skladování	°C	+10 / +20	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
<b>Omezení</b>	Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon.		
<b>Podklad</b>	Lepené plochy musí být čisté, bez prachu, mastnoty a volných částic.		
<b>Pokyny</b>	Odříznout kryt závitů. Nasadit aplikační špičku a seříznout na požadovanou šířku lepení a nanášet na jednu stranu spoje. Při lepení velkých ploch seřízněte špičku do "V" spáry. Lepené plochy k sobě přiložte do 7 minut.		
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 06.19»		
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 24.10.2007      Vyhотовeno dne: 13.04.2005		

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz