



Den Braven Sealants

Technický list 06.18a Rychlé konstrukční PU lepidlo

Výrobek	Jednosložkové rychleschnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Extrémně rychlé schnutí, po vytvrzení transparentní; <input checked="" type="checkbox"/> Rychlá přilnavost, mírná plnicí schopnost; <input checked="" type="checkbox"/> Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě – odolnost D4; <input checked="" type="checkbox"/> Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje v kombinaci dřevo – dřevo.
Použití	- Lepení dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů; - Lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost proti vodě; - Lepení dřeva na polyuretanové panely, polystyren, plasty, kov, minerální vlnu, apod.
Balení	Kartuše po 310 ml
Barva	Transparent

Technické údaje			
Základ	-	polyuretan	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,1	
Tepelná odolnost	°C	-30 / +100	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	
Otevřený čas	min	≈ 5	(při 23°C / 65% rel. vlhk.)
Lisovací čas	min	≈ 10	(při 23°C / 65% rel. vlhk.)
Manipulační pevnost	min	≈ 10	(při 23°C / 65% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	hod	24	(při 23°C / 65% rel. vlhk.)
Pevnost v tahu	kg/cm ²	40	(za 10min. při 23°C / 65% rel. vlhk.)
	kg/cm ²	80	(za 30min. při 23°C / 65% rel. vlhk.)
	kg/cm ²	120	(za 24hod. při 23°C / 65% rel. vlhk.)
Odolnost proti vodě	-	D4	(dle EN 204)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	250 - 400	(dle savosti podkladu)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon
Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu K urychlení vytvrzení lze porézní (savý) podklad navlhčit rozprašovačem (vodou).

Pokyny Dle potřeby upravte aplikační špičku seříznutím. Obsah kartuše vytlačovat mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Nanášet pouze na jednu stranu spoje celoplošně nebo s odstupem cca 5-10 cm v pruzích nebo bodech. Lepený materiál přiložit k sobě nejpozději do 5 minut. Lepidlo mírně nabývá, použijte lisovací svěrky a spoj zajistěte min. na 10 minut.

Čištění Materiál: Aceton, Perchlorethylen.

Ruce: pasta na ruce, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.18a».

Aktualizace Aktualizováno dne: 25.03.2006 Vyhotoveno dne: 10.11. 2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz