



# Den Braven Sealants

## Technický list 01.02 Sklenářský tmel

**Výrobek** Jednosložkový tmel na bázi lněného oleje, pryskyřic a plnidel.  
**Vlastnosti**  Snadno aplikovatelný;  
 Hladká úprava povrchu; přetíratelný;  
 Po překrytí barvou -odolný proti povětrnostním vlivům;

**Použití** - Tmelení skleněných výplní do dřevěných a ocelových rámu oken a dveří;  
- Tmelení skleněných výplní zahradních skleníků a pod;

**Balení** Salám 500g a 1kg, kelímek 500g a 1kg a kbelík, 5kg, 10kg a 25kg.  
**Barva** Běžová

### Technické údaje

Základ	-	lněný olej, plniva
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	2,1
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30
Doba vytvoření povrch. vrstvy	den	≈ 2 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	měsíc	≈ 2 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Povrchová úprava	týden	1-5 (při zanedbání ochrany nátěrem, může dojít k praskání a degradaci UV zářením)
Deformace	%	0
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	10 x 10
Maximální šířka spáry	mm	15 x 20

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro trvalé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, plastové rámy, tmelení akrylových a polykarbonátových desek.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, ocelové rámy doporučujeme opatřit 2x základním nátěrem.

**Pokyny** Tmel nanášíme rovnoměrně na požadovanou plochu speciálním sklenářským nožem.

**Doporučení** Nátěrem chraňte před degradací a praskáním z důvodu působení UV záření), dále zabraňte ihned po aplikaci neúměrně rychlému vysychání tmelu z důvodu přímého slunečního záření nebo vysoké teploty.

**Upozornění** Tmel neslouží pro mechanické zabezpečení výplně v rámu pro tento účel použijte sklenářské zasklívací trojúhelníčky (kovové).

**Čištění** Materiál : technický benzín

Ruce: mýdlo a voda, krém na ruce

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 01.02».

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 23.02.2006 Vyhотовeno dne: 31.10. 2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz