



Den Braven Sealants

Technický list 04.45 **Spurflex[®] - 25**

Výrobek	Jednosložkový těsnicí tmel, na bázi stopového polymeru. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale elastický, přetíratelný spoj.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Po vytvrzení přetíratelný všemi typy barev; <input checked="" type="checkbox"/> Trvale pružný, odolný vlhku a vodě, povětrnostním vlivům a UV záření; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost na různé stavební mat.včetně savých a vzájemné kombinace; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost k různým druhům plastů ; <input checked="" type="checkbox"/> Bez obsahu izokyanátů, silikonů a polysulfidů; <input checked="" type="checkbox"/> V průběhu vytvrzení nevytváří ve hmotě bublinky;		
Použití	- Tmelení - těsnění zasklívacích systémů - oken a dveří; - Tmelení a těsnění spár mezi okenním nebo dveřním rámem a zdívem; - Tmelení spár mezi lakovaným dřevem, kovy, plasty a sklem ve stavebnictví;		
Balení	Kartuše 290ml		
Barva	Bílá		
Technické údaje			
Základ	-	MS-polymer	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,35	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +100	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 10 - 15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stékanost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Dilatační schopnost	%	± 25	
Tažnost	%	300	(dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	1,0 (N/mm ²)	(dle DIN 53 504)
Mez pevnosti v tahu	MPa	2,2 (N/mm ²)	(dle DIN 53 504)
Tvrdoost dle Shore A(3s)	°	40	(dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	9	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry}[m] = \frac{\text{obsah}[ml]}{\text{šířka}[mm] \cdot \text{hloubka}[mm]}$	
Přibližná spotřeba z 290 ml	příklad	$\text{délka spáry}[m] = \frac{290[ml]}{4[mm] \cdot 6[mm]} = 12,1m$	
Přibližná spotřeba z 290 ml	m	12,1	(pro spáru 4 x 6 mm)
Omezení	Mimo jiné není vhodné spáry pod vodou na PE, PP, teflon, neoprén a živičné podklady.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		
Doporučení	Vyhlazení spár přípravkem Finisher.		
Čištění	Materiál: ihned technický benzín Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.		
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 04.45».		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 03.03.2006	Vyhотовeno dne: 31.10. 2004	

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz