



Den Braven Sealants

Technický list 02.04 Stavbařský butylenový tmel

Výrobek	Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi polybutylenových pryskyřic. Vytváří plastický spoj.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Bez rozpouštědel; <input checked="" type="checkbox"/> Vytváří hladký, napnutý povrch; <input checked="" type="checkbox"/> Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost na různé stavební mat., v kombinaci savý – nesavý včetně PVC;
Použití	- Pro exteriéry, jako sklenářský tmel při zasklívání skleníků; - Tmelení obvodových spár v betonu mezi zdívkou a betonem; - Tmelení vzduchotechniky, spár kovových dílů v automobilovém průmyslu; - Tmelení stavebních spár, podtmelování sendvičových panelů a trapézových plechů.
Balení	Kartuše 310ml, salám 600ml
Barva	Kartuše – bílá, šedá, černá, hnědá; salám - bílá, šedá,

Technické údaje			
Základ	-	polybutylen	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,7 – 1,8	
Sušina	%	98	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Tvorba povrchové slupky	hodin	≈ 48	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stékalost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	24	
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9 \text{m}$	
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9	(pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení	Mimo jiné není vhodné pro dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon, není vhodný pro dilatační spáry – pouze malé namáhání do 6%.
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny	Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 5 hod. po aplikaci styku s vodou (déšť).
Čištění	Materiál : technickým benzínem, lihem nebo podobnými prostředky Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 02.04».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 23.02.2006 Vyhотовeno dne: 07.11. 2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz