



Den Braven Sealants

Technický list 07.91 Urychlovač a plastifikátor staveb. hmot



Výrobek Jednosložkový plastifikační roztok s urychlujícím účinkem vytvrzení mísitelný s vodou ve všech poměrech.

Vlastnosti

- Okamžitě použitelný;
- Snižuje výskyt smršťovacích trhlin u tekutých směsí;
- Snižuje spotřebu vody, dodává plasticitu (plastifikátor);
- Zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení;
- Zvyšuje hydroizolační vlastnosti - vodonepropustnost;
- Zvyšuje počáteční pevnost betonu již po 1. dnu;
- Umožňuje zpracovatelnost zdělicích malt, lepidel a betonů pod 0°C;

Použití

- Plastifikátor betonů;
- Pro předepjatý beton, železobetonové konstrukce;
- Pro výrobu prefabrikovaného betonu, pohledové betony a zámkové dlažby;
- Pro betonování za nočních poklesů teploty nebo nárazové studené teplotní vlny pod 0°C;

Balení Láhev 1 litr, kanystr 5 a 10 litrů
Barva Nažloutlá

Technické údaje

Konzistence	-	kapalina	
Hustota	g/cm ³	1,3-1,35	(při 20°C)
pH	-	6,9	(zásaditý – 1g/30 litrů vody)
Vodonepropustnost	%	+10	(po úplném vytvrzení betonu)
Zvýšení počáteční pevnosti	%	+40	(po 1 dnu)
Tepelný rozsah použití	°C	-10 / +40	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Dávkování do -5°C	litrů	0,75	(na 100kg cementu)
Dávkování do -10°C	litrů	1,5	(na 100kg cementu)

Omezení Neskladovat pod +5°C, může zmrznout. Po rozmrazení v pokojové teplotě zpracovatelný.

Pokyny Přísada se přidává při míchání přímo do hotové cementové směsi nebo do záměsové vody. Z důvodu rovnoměrnosti rozložení nutné důkladné mísení, cca 2 min. při 1m³ směsi. Teplota betonu při přípravě nesmí klesnout pod +5°C, lépe však pod +10°C. Přísada zvyšuje hydratační teplotu. Při betonování za nízkých teplot nutno postupovat dle zásad pro betonáž při nízkých a záporných teplotách.

Čištění Materiál : ihned vodou
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.91».

Aktualizace Aktualizováno dne: 31.03.2006 Vyhotoveno dne: 05.04. 2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz