



# Den Braven Sealants

## Technický list 06.94 Výplňová opravná stěrka na beton

**Výrobek** Výplňová sanační maltová směs na bázi cementu, jemných plniv a modifikujících přísad. Vytváří trvale pevný povrch srovnatelný s původním povrchem.

**Vlastnosti**  Tixotropní – i na svislé povrchy;  
 Odolná vlhku, vodě a mrazu - mrazuvzdorná;

**Použití** - Reprofilace betonových konstrukcí, výztuží betonových konstrukcí;  
- Opravy lokálních poškození betonových podlah tzv. výtluků skladů, balkonů, lodžii, dílen, autoservisů, plotů, prefabrikátů apod;

**Balení** Pytel 5 kg a 25 kg  
**Barva** Šedá

Technické údaje			
Základ	-	cementová směs, jemná plniva, modifikované přísady	
Sytná hmotnost	kg/m <sup>3</sup>	1500	
pH	-	11	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +35	
Zpracovatelnost	min	45	(po namíchání při 20°C a 65% rel. vlhkosti)
Možnost korekce	min	20	
Přidržitost k podkladu.	MPa	2,0	(odrhová zkouška)
Pevnost v tahu za ohybu	MPa	6,5 (N/mm <sup>2</sup> )	
Pevnost v tlaku	MPa	40	(dle ČSN 72 2449)
Mrazuvzdornost	-	T100	
Měrná změna délky	%	< 0,04	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba vody	l	0,9	(na 5 kg suché směsi)
Spotřeba	kg	1,7	(při tloušťce vrstvy 1 mm na 1 m <sup>2</sup> )
Maximální tloušťka vrstvy	mm	45	

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro lepení za nízkých teplot pod +5°C a přímého slunečního záru – chránit před rychlým vysušením.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.  
**Ošetření (příprava) podkladu** Výtluky nutno sanovat penetračním a spojovacím nátěrem QUARTZ. Korodující výztuže nutno zavit korozních zplodin.

**Pokyny** Suchou směs rozmíchat s čistou vodou ve stanoveném poměru. Důkladnou homogenizaci provést vřetenovým míchadlem s nízkým počtem otáček ( 300 - 400 ot/min). Nechte 5 minut odstát a pak opět promíchat. Nanášet standardním postupem. Drobné opravy provést zednickou lžící, větší plochy zarovnávat latí a vyhladit dřevěným nebo ocelovým hladítkem.

**Upozornění** Tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru nesmí překročit 45 mm. Další vrstvy aplikujeme do živé, ještě nezavádlé předchozí vrstvy.

**Čištění** Materiál: ihned vodou  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 06.94».

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 27.03.2006 Vyhотовeno dne: 17.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



# Den Braven Sealants

---

Technický list 06.94 **Výplňová opravná stěrka na beton**

---

**Den Braven** Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

[info@denbraven.cz](mailto:info@denbraven.cz)

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

[www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)